

**Ultra 1600 Super-Grip Epoxi-Fortified acrylic floor enamel Int./Ext.**

Typ	Vydatnost	Ředění/Čištění	Balení
Čistý akrylát zušlechtěný epoxidem	9,8 až 11,1 m <sup>2</sup> z 1 litru	Voda/Voda se saponátem	3,78 l (G)
Schnutí	Odstíny / Základy	Lesk	Obsah pevných částic
Na dotek: 1 až 2 hodiny Přetíratelná: 4 až 6 hodin Tvrdá: 24 hodin	dle vzorkovnice podlahových nátěrů	@ 60° - 6 @ 85° - 5	% váhová 49, % objemová 33

**Složení:** *Pojivo:* Akrylové polymery. *Plnivo:* Dioxid titan rutil.

**Popis:** Velmi odolný akrylát nové generace, zušlechtěný epoxidem. Málo lesklý, neklouzavý podlahový nátěr, odolný vůči olejům, benzínu, vodě a některým kyselinám a zásadám, s excelentní omyvatelností a údržbou. Otěruvzdorný, odolný proti pojezdu kol automobilů. Ideální na nový beton. Použití v exteriéru i interiéru. Vhodný zejména pro továrny, garáže, rámy, schody, nábytek - všude tam, kde je požadován odolný povrch. Velmi dobrá odolnost vůči slunečnímu záření (i na exponovaných místech).

**Příprava podkladu:** Všechny podklady musí být suché a zbavené všech nečistot, zejména mastnot, vosků, prachu a plísní. Lesklý povrch zdrsňte, aby se zlepšila přilnavost. Odstraňte nesoudržný povrch na nosný podklad.

*Beton:* Musí být dostatečně vyztřelý a suchý. Povrch příliš hladkého betonu je vhodné naleptat 10-15% roztokem kyseliny solné (poté povrch dobře opláchněte a nechte vyschnout). Neředte vrchní nátěry.

*Dřevo:* Přetřete šelakem všechny suky. Hladce vybruste a odstraňte prach. Penetrujte s Alkyd Primer # 1150, nebo s Alkyd Undercoat # 1075.

*Ocel:* Penetrujte s Rust Inhibitive Metal Primer # 3MP2.

**Aplikace:** Před upotřebením důkladně promíchejte. V případě velmi savého podkladu naředte 1. vrstvu do 10% pitnou vodou. Další vrstvy neředte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Nízká teplota a vyšší vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí. *Neaplikujte při teplotách pod 10° C, na přímém slunci nebo za velmi horkých dní.*

**Upozornění:** *Chraňte před mrazem. Držte z dosahu dětí.*

**Bezpečnost práce:** Obsahuje malé množství aniontového povrchově aktivního činidla. Při kontaktu s okem může vyvolat jeho podráždění. Dodržujte běžné hygienické předpisy pro práci s nátěrovými hmotami. Při práci nejezte a nekuřte. Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Potřísněná místa na pokožce umyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při zasažení oko vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře. Při požití vypijte větší množství vody (0,5 až 1L) a vyhledejte lékaře.

Informace, obsažené v této technické kartě, jsou výsledkem našich znalostí, dlouholetých zkušeností, vývojových prací a výsledků zkoušek prováděných v neustálé snaze o maximální objektivitu. V žádném případě je nelze chápat jako záruku nebo závazek odpovědnosti z naší strany, dojde-li k nesprávnému použití, zejména proto, že podmínky aplikace nátěrové hmoty a stav natíraného podkladu je mimo naši kontrolu. Naši specialisté jsou neustále připraveni pomoci uživatelům našich výrobků při hledání optimálního řešení jejich problémů. Záruka se vztahuje pouze na výměnu případného vadného výrobku.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. Při vydání nové technické karty, ztrácí staré vydání svoji platnost.