

Typ	Vydatnost	Ředění/Čištění	Balení
Lněný olej	8,5 až 11,1 m <sup>2</sup> z 1 litru	Syntetická ředidla	0,946 l (Q); 3,78 l (G); 18,9 l (5G)

Schnutí	Odstíny / Základy	Lesk	Obsah pevných částic
Na dotek: 12 až 24 hodin Přetíratelná: 24 až 48 hod.	Čirá, bezbarvá, může být tónována na polotransparentní odstíny	@ 60° - není @ 85° - není	% objemová 32 – 33
Nechte 14 dní vyžrát před omýváním neabrazivními prostředky.			

**Složení:** *Pojivo:* Na bázi lněného oleje.

**Popis:** TC 223 je přírodní ochranný nátěr vysoké kvality na nové i starší dřevo. Je určena pro exteriér i interiér. Penetruje do podkladu, je vodoodpudivý s technologií UV filtru pro maximální ochranu dřeva. Doporučené jsou dvě vrstvy nátěru. Určena pro dřevěné sruby, dřevostavby, dřevěná obložení, podlahy, rámy a dřevěný nábytek. Použijeme-li tento produkt nepigmentovaný, potom dají obsažené UV filtry dřevu mírně žlutý nádech. Produkt je také možné napigmentovat na polotransparentní odstíny dle vzorkovnice PARA, či vytvářet vlastní odstíny pomocí pigmentů PARA. Chcete-li použít pigmentovaný produkt, pak doporučujeme provést malý vzorek přímo na dřevě, které budeme natírat, a to na skrytém místě. Teprve po odsouhlasení barevného odstínu provedte celý nátěr.

**Příprava podkladu:** Dřevo musí být čisté, suché a zbavené všech nečistot, prachu, špíny, vosku, mastnoty a povrchové vlhkosti. Vlhkost dřeva by neměla překročit 18%. Všechny nové povrchy by měly být obroušeny, aby byly odstraněny všechny nečistoty a narušené buňky dřeva. Odstraňte pryskyřici ze suků a pryskyřičných míst pomocí ředidla. Tento produkt není určen k přelakování!

**Nové dřevo:** TC 223 je určena pro vertikální i horizontální podklady. Dodržujte výše uvedené instrukce. Provedte dvě vrstvy nátěru po směru vláken. Dbejte na napojování „mokry do mokrého“, aby jste zabránili šmouhám. Dodržujte dobu schnutí mezi nátěry min. 24 hodin. Dbejte zvýšené pozornosti při nátěrech ploch, kde je řez dřeva kolmo na vlákna, horní a spodní hrany oken a dveří, a všech ploch, kudy by dřevo mohlo přijímat vlhkost. Tato nátěrová hmota není určena k přelakování.

**Natřené dřevo:** Neaplikujte přes stávající nátěry. Odstraňte staré lazury nebo laky obroušením nebo s pomocí odstraňovače. Důkladně omyjte a nechte řádně vyschnout (min. 48 hodin) před vlastním nátěrem. Dále postupujte jako u nového dřeva.

**Sruby:** Postupujte jako u nového dřeva. Při nátěru staveb z nového dřeva provedeme jeden nátěr k zajištění ochrany dřeva proti nadměrnému přijímání další vlhkosti a jako ochranu proti plísním a škůdcům. Finální nátěry provedeme až po důkladném proschnutí dřeva (maximální vlhkost dřeva pro nátěr je 18%) obvykle po 6 až 12 měsících.

Informace, obsažené v této technické kartě, jsou výsledkem našich znalostí, dlouholetých zkušeností, vývojových prací a výsledků zkoušek prováděných v neustálé snaze o maximální objektivitu. V žádném případě je nelze chápat jako záruku nebo závazek odpovědnosti z naší strany, dojde-li k nesprávnému použití, zejména proto, že podmínky aplikace nátěrové hmoty a stav natíraného podkladu je mimo naši kontrolu. Naši specialisté jsou neustále připraveni pomoci uživatelům našich výrobků při hledání optimálního řešení jejich problémů. Záruka se vztahuje pouze na výměnu případného vadného výrobku.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. Při vydání nové technické karty, ztrácí staré vydání svoji platnost.